




# SiSiB<sup>®</sup> PC6150 硅烷偶联剂

- 1 -

## 化学名称

乙烯基三异丙氧基硅烷

## 结构式



## 产品简介

SiSiB<sup>®</sup> PC6150 是无色透明液体。

## 典型物性

CAS 号	1067-53-4
EINECS 号	241-931-4
分子式	C <sub>11</sub> H <sub>24</sub> O <sub>3</sub> Si
分子量	232.39
沸 点	180°C [760mmHg]
闪 点	51°C
外 观	无色透明液体
密 度	0.866
折光率	1.3961
含 量	98.0% by GC

## 产品应用

含有 SiSiB<sup>®</sup> PC6150 的丙烯酸乳液可在配制无甲醛和单组份的水基涂料方面提供新的选择。这种乳液可应用于:

厨柜、工业和高级家具的木材涂料;



SiSiB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com





家具、固定器具、机器和设备的金属涂料；  
高性能的建筑涂料和塑料用涂料。

建议用量：添加量可以加 5%-10%(甚至添加量可以达到 10%以上)的 SiSiB<sup>®</sup> PC6150 硅烷到乳液树脂的主链上可显著地提高固化后涂层的耐磨性。

## 包装和储存

本品标准包装为 170Kg 铁桶。

25°C 或以下储存于原始未开封容器中，本品自生产之日起保质期为一年，过期产品经化验合格后方可使用。

## 产品安全信息

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。操作前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，以获取有关产品的安全使用、对身体、环境及健康危害的资料。

## 声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识 and 经验，我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



SiSiB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com

